

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 13663-86
"Трубы стальные профильные. Технические требования"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 26 сентября 1986 г. N 2918)

С изменениями и дополнениями от:

11 июня 2009 г.

Shaped steel tubes. Technical requirements

Срок действия установлен с 1 января 1988 г. до 1 января 1993 г.
Взамен ГОСТ 13663-68

ГАРАНТ:

Ограничение срока действия настоящего ГОСТа снято постановлением Госстандарта от 3 июня 1992 г. N 525

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, вводная часть настоящего ГОСТа изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст вводной части в предыдущей редакции

Настоящий стандарт распространяется на профильные бесшовные и сварные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали.

1. Технические требования

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Размеры труб должны соответствовать указанным в [ГОСТ 8638-57](#), [ГОСТ 8639-82](#), [ГОСТ 8642-68](#), [ГОСТ 8644-68](#), [ГОСТ 8645-68](#) и [ГОСТ 8646-68](#).

Предельные отклонения по размерам должны соответствовать указанным в [ГОСТ 8639-82](#).

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, пункт 1.3 настоящего ГОСТа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Трубы изготовляют бесшовными горячедеформированными, бесшовными холоднодеформированными, электросварными, электросварными

холоднодеформированными, электросварными горячекалиброванными, а также изготовленными методом печной сварки.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, пункт 1.4 настоящего ГОСТа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.4. Трубы изготовляют:

- из углеродистой стали марок Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по [ГОСТ 380](#), марок 08, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 по ГОСТ 1050, марки 08Ю по [ГОСТ 9045](#);

- из легированной стали марок 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД по [ГОСТ 19281](#), марок 10Г2 и 30ХГСА по [ГОСТ 4543](#).

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, пункт 1.5 настоящего ГОСТа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп:

А - с нормированием механических свойств основного металла труб в соответствии с таблицами 1 и 2;

В - с нормированием химического состава стали по [ГОСТ 380](#), [ГОСТ 1050](#), [ГОСТ 9045](#), [ГОСТ 19281](#), [ГОСТ 4543](#) и механических свойств основного металла труб в соответствии с [таблицами 1 и 2](#). В условных обозначениях труб индекс группы проставляется перед маркой стали.

1.6. Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 1.7 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.7. Механические свойства термически обработанных труб или труб без дополнительной термообработки после прокатного нагрева должны

соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Марка стали	Временное сопротивление разрыву сигма _в , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести сигма _т , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение дельта ₅ , %	Вид труб
10, 10пс	353 (36)	216 (22)	24	Трубы горячедеформированные
20	412 (42)	245 (25)	21	
35	510(52)	294 (30)	18	
45	549 (56)	323 (33)	14	
09Г2	441 (45)	294 (30)	20	
09Г2С	441 (45)	294 (30)	18	
10ХСНД	490 (50)	343(35)	18	
10Г2	422 (43)	265 (27)	21	
30ХГСА	600 (61)	350 (36)	21	
10, 10пс	343 (35)	206(21)	24	
20	412 (42)	245 (25)	20	
35	510(52)	294 (30)	18	
45	549 (56)	323 (33)	14	
09Г2	441 (45)	294(30)	20	
09Г2С	441 (45)	265 (27)	18	
10ХСНД	490 (50)	343 (35)	18	
10Г2	422 (43)	265 (27)	21	
30ХГСА	600(61)	350 (36)	21	
Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп	333 (34)	206 (21)	24	Трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные
Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп	353 (36)	216 (22)	22	
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп	412 (42)	245 (25)	21	
10, 10пс	333 (34)	206 (21)	24	
20	412 (42)	245 (25)	21	
Ст08пс Ст2пс	333 (34)	206 (21)	24	

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по

стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 1.8 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1.8. Механические свойства нетермообработанных электросварных профильных труб должны соответствовать нормам, приведенным в [табл. 2](#).

Таблица 2

Марка стали	Временное сопротивление разрыву $\sigma_{\text{в}}$, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_5 , %
	не менее	
08Ю	294 (30)	14
08, 08пс, 08кп	314(32)	13
Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп	333 (34)	11
Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп	353 (36)	10
Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп	363 (37)	10
Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп	372 (38)	10
10, 10пс, 10кп	353 (36)	10
15, 15пс, 15кп	372 (38)	10
20, 20пс, 20кп	372 (38)	10

Примечание. Указанные нормы факультативны до 1 января 1990 года.

1.9. На поверхности горячедеформированных труб не допускаются трещины, плены, рванины, закаты.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, не выводящие толщину стенки за пределы минусовых отклонений.

1.9.1. На поверхности холоднодеформированных труб не допускаются трещины, плены, рванины и закаты.

Отдельные незначительные забоины, окалина, следы отслоившейся окалины, не препятствующие осмотру, вмятины, следы правки, риски и следы зачистки дефектов допускаются, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

Информация об изменениях:

[Изменением N 3](#), принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 1.9.2 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

1.9.2. На поверхности электросварных труб электросварных горячекалитрованных и труб печной сварки не допускаются трещины, плены и закаты.

Рябизна, риски и другие повреждения механического происхождения, слой окалины и следы зачистки дефектов допускаются при условии, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

На внутренней поверхности труб допускается остаток грата, обусловленный способом производства.

Наружный грат на трубах должен быть удален.

В месте снятия грата допускается утонение стенки до 0,1 мм сверх минусового допуска.

1.9.3. На поверхности электросварных холоднодеформированных труб не допускаются трещины, плены, рванины, закаты.

Допускаются следы окалины, не препятствующие осмотру, вмятины, следы правки, риски и следы зачистки дефектов, если они не выводят размеры труб за предельные отклонения.

1.10. По требованию потребителя холоднодеформированные трубы изготовляют с очищенной от окалины поверхностью.

По согласованию изготовителя с потребителем горячедеформированные и электросварные трубы изготовляют с очищенной от окалины поверхностью.

1.11. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.

По требованию потребителя трубы изготовляют без обрезки концов.

1.12. Трубы всех видов, работающие под давлением (условия работы труб оговариваются в заказе), должны выдерживать испытательное гидравлическое давление (Р), МПа (кгс/см²), вычисляемое по формулам:

для труб прямоугольного сечения

$$P = \frac{3,4 S \text{ сигма}}{3A^2 - 2B^2}$$

$$\left(P = \frac{340 S \text{ сигма}}{3A^2 - 2B^2} \right)$$

для труб квадратного сечения

$$P = \frac{3,4 S \text{ сигма}}{A^2}$$

$$(P = \frac{340 S \sigma}{A^2})$$

для труб овального сечения

$$P = \frac{2,1 S \sigma}{R \sin \phi}$$

$$(P = \frac{210 \times S \sigma}{R \sin \phi})$$

$$\sin \frac{\phi}{2} = \frac{A}{2(R - r)}$$

где сигма – допускаемое напряжение, равное 80% предела текучести, Н/мм² (кгс/мм²);

S – минимальная толщина стенки, мм (за вычетом минусового допуска);

A – сторона квадрата или большая сторона прямоугольника, мм;

B – меньшая сторона прямоугольника, мм;

R и r – радиусы большой и малой дуг овала, мм;

A – расстояние между центрами окружностей дуг малого овала, мм;

1

phi – угол, образованный линиями, проведенными из центра окружности дуги большого овала через центры окружности дуг малого овала в градусах.

Гидравлическое испытание труб других видов профиля и нормы по ним определяют по согласованию изготовителя и с потребителем.

Способность труб выдерживать испытательное гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, раздел 1 настоящего ГОСТа дополнен пунктом 1.13, вступающим в силу с 1 апреля 2010 г.

1.13. По согласованию изготовителя с потребителем трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 09Г2С с толщиной стенки 4 мм и более должны выдерживать испытания на ударный изгиб.

Нормы ударной вязкости, тип образца (с концентратором вида U или V), а также температура испытаний оговариваются в заказе.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в раздел 2 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Правила приемки

2.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали и одного вида термообработки (для термообработанных труб) и оформлена одним документом о качестве по **ГОСТ 10692-80** с указанием вида трубы (горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные, или электросварные холоднодеформированные электросварные горячекалиброванные или трубы печной сварки).

2.2. Количество труб в партии должно быть не более:

1000 шт. - для труб с наружными размерами до 30 мм включ.;

500 шт. - для труб с наружными размерами св. 30 до 70 мм включ.;

200 шт. - для труб с наружными размерами св. 70 мм.

2.3. Контролю поверхности и размеров подвергают каждую трубу партии.

Контроль геометрических параметров, кроме толщины стенки, проводится на расстоянии не менее чем 50 мм от любого торца трубы.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается на каждой партии труб статистический выборочный метод контроля размеров и поверхности по альтернативному признаку с одноступенчатым уровнем в соответствии с действующими стандартами. Планы контроля устанавливаются при согласовании использования статистического контроля.

2.4. Химический состав стали труб принимают по документу о качестве изготовителя заготовки. В случае необходимости для проверки химического состава металла от партии отбирают одну трубу.

2.5. Для испытания на растяжение и ударный изгиб отбирают две трубы от партии.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. Методы испытаний

3.1. Контроль качества поверхности труб проводят осмотром. Глубину залегания дефектов проверяют надпиловкой или иным способом.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по

стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 3.2 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3.2. Контроль наружных размеров проводят штангенциркулем типа ШЦ-П по ГОСТ 166-80, калибром-скобой по ГОСТ 18362-73, ГОСТ 18363-73 и [ГОСТ 18365](#) и трубным микрометром типа МТ по [ГОСТ 6507-90](#). Контроль радиуса закругления и отклонения от прямого угла в поперечном сечении проводят по нормативной документации.

ГАРАНТ:

Взамен ГОСТ 166-80 постановлением Госстандарта СССР от 30 октября 1989 г. N 3253 с 1 января 1991 г. введен в действие [ГОСТ 166-89](#)

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Контроль толщины стенки проводят трубным микрометром типа МТ по [ГОСТ 6507-90](#).

3.4. Контроль вогнутости сторон проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026-75 и щупом по ТУ 2-034-225-87 или индикаторным глубиномером типа ГИ-100 по [ГОСТ 7661-67](#).

ГАРАНТ:

Взамен ГОСТ 8026-75 постановлением Госстандарта от 23 марта 1992 г. N 233 с 1 января 1993 г. введен в действие [ГОСТ 8026-92](#)

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.5. Контроль длины проводят рулеткой по ГОСТ 7502-89.

ГАРАНТ:

Взамен ГОСТ 7502-89 постановлением Госстандарта РФ от 27 июля 1999 г. N 220-ст с 1 июля 2000 г. введен в действие [ГОСТ 7502-98](#)

3.6. Контроль кривизны проводят поверочной линейкой по ГОСТ 8026-75 и щупом по ТУ 2-034-225-87.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 3.7 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3.7. Контроль величины скручивания квадратных и прямоугольных труб проводят по нормативной документации.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 3.8 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.8. Для испытания на растяжение от каждой отобранной трубы отрезают по одному образцу, для испытаний на ударный изгиб - по три образца для каждой температуры.

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, пункт 3.98 настоящего ГОСТа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.9. Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 - ГОСТ 22536.9, ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12352, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 12357, ГОСТ 12359 или иными методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

3.10. Пробы для определения химсостава металла труб отбирают по ГОСТ 7565-81.

3.11. Испытания гидравлическим давлением труб проводят по [ГОСТ 3845-75](#).

Информация об изменениях:

Изменением N 3, принятым протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке от 11 июня 2009 г. N 35-2009, в пункт 3.12 настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.12. Испытания на растяжение проводят по [ГОСТ 10006-80](#) на пропорциональном коротком образце.

Допускается контролировать механические свойства труб неразрушающими методами. При разногласиях в оценке качества проверка проводится по [ГОСТ 10006-80](#).

Испытания на ударный изгиб проводят по [ГОСТ 9454](#).

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение проводят по

ГОСТ 10692-80.